

Skötselråd trall på balkonger

Rengöring under trall görs vid behov.

Du behöver egentligen inte underhålla tryckimpregnerat trä för att det ska hålla, men om du däremot vill att det ska behålla ett fräscht utseende bör du olja in det med jämna mellanrum.

Ett altangolv blir grått med tiden eftersom träet påverkas av återkommande uppfuktning i kombination med UV-ljus. Oljan hindrar detta.

När du oljar trätrall, var noga med att se till att oljan inte rinner ner på marken mellan springorna eftersom det kan medföra en ökad brandrisk.

Oljar du in virket med jämna mellanrum motverkas också sprickbildning och andra förändringar i träet.

Skura trallen med såpa eller, om det är mycket smutsigt, alg- eller mögeltvätt innan du behandlar det.

Det går lika bra att lasera, lacka eller måla ett tryckimpregnerat virke som vanligt virke. Tänk på att om du börjar lacka eller lasera bör du fortsätta med samma ytbehandling även i fortsättningen.

Följ oljeleverantörens rekommendationer .